



Produktdatenblatt

Climatizer plus – Zellulosedämmstoff eingeblasen im geschlossenen Hohlraum

- Europäische Technische Zulassung ETA-06/0086
- Wärmeleitzahl λ_D 0,038 W/mK
- Temperaturleitfähigkeit 0,0012 m²/h
- Wärmespeicherkenwert C_d 2020 \pm 6% J/kg.K
- Strömungswiderstand r 31.0 kPa.s/m² (erhöht die Winddichtigkeit)
- Diffusionskoeffizient μ
(Atmungsaktiv) 1-2
- Brandverhalten nach EN 13501-1 laut ETA 06/0086 (DIBT) E
- Rohdichte raumausfüllend 40-65 kg, frei aufliegend 30–45 kg
- Gefahrenklasse 0
- Sehr guter sommerlicher Wärmeschutz – bedingt durch die höhere Rohdichte wird die Amplitudenverschiebung günstig beeinflusst.
- Beständig gegen Ungeziefer und Schimmelpilzen
- Volumenbeständig

Dieses technische Merkblatt entspricht dem technischen Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Bei der Verarbeitung beachten Sie bitte unsere ausführlichen Verarbeitungshinweise. Vorschriften des nationalen Baurechts sind einzuhalten. Die Angaben und die Eignung des Materials für die beabsichtigten Verwendungszwecke sind in jedem Fall bauseitig zu überprüfen. Eine Haftung der Firma CLIMASONIC Produktions- und VertriebsgmbH ist ausgeschlossen. Dies betrifft auch Druckfehler und nachträgliche Änderungen technischer Angaben.

CLIMASONIC Produktions- und VertriebsgmbH | Am Wiesenring 16 | A-5114 Göming
Tel./Fax +43 (0) 7748 20315 | office@climasonic.com | www.climasonic.com

Ihr Vertriebspartner:



Herbert Lackner
Tel.: 0664 / 50 15 304
E-Mail: office@lh-einblasdaemmung.at

Franz Schwaiger
Tel.: 0676 / 49 73 534
E-Mail: info@lh-einblasdaemmung.at